

Техническа спецификация - MDF									
№	Свойства	Дебелини (mm)							Метод на тестване
		>2.5 - 4	>4 - 6	>6 - 9	>9 - 12	>12 - 19	>19 - 30	>30 - 45	
1	ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ (mm)	±0.15	±0.15	±0.2	±0.2	±0.2	±0.3	±0.3	
2	ПЛЪТНОСТ (Kg/m ³)	860-820	820-780	800-780	780-740	740-700	720 -700	690 - 650	
3	ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ (N/mm ²)	27	27	27	27	25	25	23	EN 310
4	ДЕФИРМАЦИОНЕН МОДУЛ (N/mm ²)	-	2700	2700	2700	2500	2500	2300	EN 310
5	ЯКОСТ НА ОПЪН (N/mm ²)	0.75	0.75	0.70	0.65	0.55	0.55	0.5	EN 319
6	НАБЪБВАНЕ ПО ДЕБЕЛИНАТА (%)	35	30	17	15	12	10	8	EN 317
7	ВИНТОЗАДЪРЖАНЕ-ЛИЦЕ (N)	-	-	-	-	1050	950	950	
8	ВИНТОЗАДЪРЖАНЕ-КАНТ (N)	-	-	-	-	850	850	850	
9	ВЛАГОСЪДЪРЖАНИЕ (%)	4 % - 8 %							EN 322
10	ВЛАГОПОГЛЪЩАНЕ (mm)	> 150							
11	СЪДЪРЖАНИЕ НА ФОРМАЛДЕХИД	< 8 mg/100 g							EN 120